

Общество с ограниченной ответственностью
«Новокуйбышевский завод масел и присадок»,
446207, Российская Федерация, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, дом 11
тел. (84635) 3-41-29, e-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru



Номер сертификата в системе менеджмента качества ISO 9001:2015: № 01 100 1335029, срок действия от 01.05.2017 до 30.04.2020

ПАСПОРТ № 3-554

Экстракт остаточный селективной очистки (ПН-6к)

Паспорт № 3-554 от 11.07.2018 г. состоит из 1 листа, страница 1

ТУ 0258-018-48120848-2002 с изменениями 1-4
ОКПД2 19.20.42.190

Испытания проведены в Центральной заводской лаборатории
(испытательной лаборатории) ООО «НЗМП»,
446207, Российская Федерация, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, дом 11

Резервуар: № 763
Масса нетто: 317,479 т
Уровень наполнения: 700 см
Дата изготовления: 11.07.2018
Дата отбора проб: 11.07.2018
Дата проведения испытаний: 11.07.2018

Аттестат аккредитации: № RA.RU.22HT06, срок действия бессрочный

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Метод испытания	Норма по ТУ 0258-018-48120848-2002 с изменениями 1-4	Фактическое значение (1)
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	25 - 35	27,66
2	Показатель преломления при 50 °С, в пределах	ГОСТ 18995.2	1,5150 - 1,5350	1,5247
3	Анилиновая точка, °С, в пределах	ГОСТ 12329	55 - 80	74,3
4	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
5	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	Следы	Следы
6	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	230	259
7	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	46	36
8	Плотность при 20 °С, г/см ³ , в пределах	ГОСТ 3900	0,940 - 0,970	0,9577
9	Групповой химический состав, %, не более:	п.5.2 ТУ 0258-018-48120848-2002		
	- массовая доля парафино-нафтеновых углеводородов		20	19
	- массовая доля смол		8	5

(1) - согласно протоколам испытаний:
№ 3-554 от 11.07.2018 г. ЦЗЛ (ИЛ) ООО «НЗМП»;
№ 3-452 от 15.06.2018 г. ЦЗЛ (ИЛ) ООО «НЗМП».

572 77 598 13.08.18 2

Заключение: Экстракт остаточный селективной очистки (ПН-6к) соответствует:

- ТУ 0258-018-48120848-2002 с изменениями 1-4.

Дополнительная информация:

- показатель по п.9 определяется не реже 1 раза в три месяца;
- транспортирование и хранение: по ГОСТ 1510;
- гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления.

Подпись и расшифровка подписи лиц,
ответственных за оформление паспорта

Дата выдачи паспорта: 11.07.2018



Копия верна
Диспетчер ООО «НЗМП»